

Hinweisblatt für Bauherren und dessen Vertretung BEROLITH® Premium Express

Bauvorhaben: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Der Bauherr hat für folgende Randbedingungen eigenverantwortlich zu sorgen und sicherzustellen, dass diese durchgehend eingehalten werden, damit eine erfolgreiche / fristgerechte Belegereife sichergestellt werden kann:

- Eine Temperatur von mindestens 16°C (besser 20°C)
- Uneingeschränktes Freihalten der Estrichfläche
- Eine Luftfeuchtigkeit von:
 - o Mindestens 50 % rel. F.
 - o Maximal 75 % rel. F. (bei 16°C)
- Schutz vor:
 - o Regen
 - o Direkter Befeuchtung
 - o Zugluft
 - o Direkter Sonneneinwirkung

Empfehlung für Trocknungsmaßnahmen:

- im Winter sollte geheizt (kein Direktheizer) und 3-mal täglich 10 Minuten gelüftet werden
- im Sommer sollte gelüftet werden, wenn die Außentemperatur geringer als die Raumtemperatur ist, ansonsten sollte kein Luftaustausch erfolgen und Luftentfeuchter ab dem 4. Tag verwendet werden. Achtung Kapillarabriss!
- Verwendung eines Lüftungsprotokolls / Klimaprotokolls, als Download auf www.berolina-bauchemie.de

Übergabebestätigung:

Ausführung Estricharbeiten	Bauverantwortliche(r)
Datum/Unterschrift:	Datum/Unterschrift:
Name in Druckbuchstaben:	Name in Druckbuchstaben: